

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN 428	mm	4.60
Dicke Nutzschrift	EN 429	mm	0.70
Flächengewicht	EN 430	g/m ²	5595
Format Fliesen	EN 427	mm	500.5 x 500.5
Fliesenanzahl pro Karton	-	-	10





KLASSIFIZIERUNG

Produkt Norm	-	-	EN 652
Europäische Klassifizierung	EN 685	Klasse	34 - 42
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	2
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften - Schiefe Ebene	DIN 51 130 / BGR 181	Klasse	R10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verschleißverhalten	EN 660-2	mm ³	≤ 2.0
Verschleißgruppe	EN 652	Gruppe	T
Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN 433	mm	0.18
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	15
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Lichteinheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Fungistatisch und bakteriostatisch	-	-	Sanosol®
Oberflächenvergütung	-	-	Protecsol®

CE KENNZEICHNUNG

	EN 14041	-	  
		-	