
		<h2>CREATION 55 LOOSELAY</h2>		
BESCHREIBUNG				
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4,50	
Dicke Nutzschrift	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,55	
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7.500	
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	229 x 1220	500 x 500
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m ² pro Karton	-	-	8 / 2,23m ²	8 / 2,0m ²
KLASSIFIZIERUNG				
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)	
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	33 - 42	
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1	
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2	
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I	
Trittschallverbesserungsmaß	EN EN ISO 717-2	dB	7	
Maßstabilität (Norm)	EN USI 23999 (EN 434)	%	≤ 0,15	
Maßstabilität (Durchschnittswert)			≤ 0,05	
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10	
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(mK)	0,25	
Lichtehtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6	
Stuhlleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung	
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+ MATT	
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT				
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	
Zertifikat	-	-	Floorscore® / M1	
CE KENNZEICHNUNG				
	EN 14 041		